

ISORIM-A

DESCRIZIONE

Isolante fissativo murale a base di speciali resine ideale per superfici murali vecchie e nuove per interno e esterno. Buon potere penetrante, insaponificabile, forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture, uniforma gli assorbimenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- IDEALE PER SUPERFICI VECCHIE O NUOVE
- ECCEZIONALE POTERE CONSOLIDANTE
- INSAPONIFICABILE
- OTTIMA RESA E FACILITÀ DI APPLICAZIONE PER INTERNO ED ESTERNO ALTAMENTE CONCENTRATO

CICLO APPLICATIVO

Preparazione dei supporti

Applicazione a pennello o rullo.

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti, anche se debolmente sfarinanti, pulire a secco o ad umido. Diversamente, eliminare completamente e lavare con acqua.

Applicare una mano di ISORIM-A diluito con acqua in rapporto da 1:2 a 1:3 in volume. Dopo 8 - 10 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene un prodotto biocida: Miscela di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no.247-500-7]; 2-Metil-2H-isotiazol-3-one [EC no.220-239-6](3:1) può provocare una reazione allergica. Contiene un prodotto biocida: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one. Contiene un prodotto biocida: 2-Metil-2H-isotiazol-3-one

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV.
Per ISORIM-A (cat.BA/h): 30 g/l ISORIM-A contiene al massimo 10 g/l di COV.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare isolante fissativo murale a base di speciali resine ideale per superfici murali vecchie e nuove per interno ed esterno, applicare a rullo o pennello (tipo ISORIM-A).

<i>Caratteristiche applicative</i>	
<i>RESA TEORICA PER MANO (mq/lt)</i>	25 – 30
<i>ASPETTO DEL FILM</i>	TRASPARENTE
<i>INTERNI/ESTERNI</i>	SI/SI
<i>STRUMENTI APPLICATIVI</i>	RULLO – PENNELLO
<i>DILUIZIONE</i>	1:2 ; 1:3 CON ACQUA
<i>PULIZIA ATTREZZI</i>	ACQUA
<i>SOVRAVERNICIABILE</i>	8 – 10 ORE
<i>SECCO AL TATTO</i>	2 – 3 ORE
<i>SECCO IN PROFONDITA'</i>	24 ORE
<i>CONDIZIONI AMBIENTALI</i>	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <80%
<i>CONDIZIONI SUPPORTO</i>	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <10%
<i>Specifiche tecniche</i>	
<i>LEGANTE</i>	STIROLOACRILICO
<i>PESO SPECIFICO</i>	1,02 g/ml
<i>VISCOSITA'</i>	300-600 cP
<i>PH</i>	8,3 – 9,0
<i>PUNTO DI INFIAMMABILITA'</i>	NON INFIAMMABILE
<i>SPESSORE FILM SECCO</i>	=
<i>RESIDUO SECCO</i>	40%
<i>VITA DI STOCAGGIO</i>	24 MESI
<i>FINEZZA DI MACINAZIONE</i>	=

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati conseguiti.

SI RACCOMANDA SEMPRE UNA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.