

QUARTZ-GR

DESCRIZIONE

Rivestimento acrilico ad effetto “graffiato” a spessore per esterno/interno di particolare resistenza e facilmente lavorabile. Formulato con resine acriliche e inerti selezionati a base di granuli di marmo differenziato non sferoidali. Il prodotto è resistente agli agenti inquinanti di origine organica biologica. In situazioni difficili è possibile aggiungere ulteriormente il nostro ADDITIVO ANTIALGA. Curva granulometrica medio/grossa 1 / 2 mm. con elevate caratteristiche di copertura e riempimento. Il prodotto presenta una elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Particolarmente indicato per finiture di facciate esterne ad intonaco, cemento, prefabbricati in genere. Di facile impiego, buona elasticità ed elevata lavabilità.

CICLO APPLICATIVO

Preparazione dei supporti

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. Vecchie pitture poco aderenti e/o sfarinanti devono essere rimosse a secco o ad umido. Vecchie pitture a calce vanno rimosse completamente. In presenza di muffe trattare con RIMAR-SAN disinfettante. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

Stuccare eventuali buchi o crepe degli intonaci con RASANTE MINERALE o MALTA FIBRORINFORZATA TIXOTROPICA ANTIRITIRO. Applicare una o più mani di fondo di preparazione, avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, ISORIM-A o ISORIM-AP. Su premiscelati e/o fondi particolarmente difficili applicare come mano di fondo solo isolante a solvente inodore ISORIM-S. Per tinte di finitura in tonalità particolarmente vivaci e/o meno coprenti utilizzare un fondo pigmentato in tono con la tinta di finitura.

FONDO

Applicare due mani di QUARTZ-L con un intervallo di circa 6-8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Applicare su superfici asciutte e stagionate, evitando il sole battente, forte vento, temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 35 °C e umidità relativa superiore all'80%. Il periodo di completa lavabilità di tutti i prodotti vernicianti aventi come legante le resine in emulsione è di 15 gg circa a condizioni normali. Provvedere quindi a proteggere le finiture effettuate per qualche giorno, per evitare dilavamenti in caso di pioggia. E' assolutamente necessario prevedere l'utilizzo di una sola partita/lotto di prodotto per tutta la superficie o per lo meno per ogni singola facciata.

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5° C in luoghi freschi e asciutti, al riparo dal gelo, evitando l'esposizione diretta dei raggi solari e in tutti i casi senza che il prodotto sia già stato diluito per un massimo di 12 mesi.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV.

Per QUARTZ-GR (cat.BA/c): 40 g/l

QUARTZ-GR contiene al massimo 4 g/l di COV

Caratteristiche applicative	
RESA TEORICA PER MANO (mq/kg)	0,5 mq/kg per mano (il consumo esatto potrà essere stabilito solamente dopo una prova sul supporto da trattare)
ASPETTO DEL FILM	OPACO
INTERNI/ESTERNI	SI/NO
STRUMENTI APPLICATIVI	SPATOLA IN METALLO / PVC
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	=
SECCO AL TATTO	2 - 3 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	24 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <10%
Specifiche tecniche	
LEGANTE	STIROLOACRILICO
PESO SPECIFICO	1,65 g/ml
VISCOSITA'	16000-20000 cP
PH	8,0 - 9,0
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	NON INFIAMMABILE
SPESSORE FILM SECCO	=
RESIDUO SECCO	85%
VITA DI STOCAGGIO	24 MESI
FINEZZA DI MACINAZIONE	FINE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati conseguiti.

SI RACCOMANDA SEMPRE UNA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.